

TAGASFALT SUPER TOP

Tagasfalt anvendes til vedligeholdelse af eksisterende tagpaptage, samt fugtisolering af beton og murværk og til rustbeskyttelse.


Brugsvejledning:

Overfladen skal være ren og tør, huller og revner skal repareres inden overstrygning. Produktet påføres et grundet underlag, med en flad stiv kost/pensel eller med en tandspartel.


TEKNISKE DATA:

Farve	Sort
Tykkelsen af et enkelt lag	0,5 - 0,8 mm
Tørretid I lag	6 timer, færdig hærdet 24 timer
Antallet af lag	Som kræves
Resterende tørvægt	75 %
Forbrug	0,6 – 0,9 kg/m ²
Anvendes ved temperatur	+5°C - +35°C
Påføringsmåde	Som anvist
Opbevaringsmåde	I et tørt og køligt sted ved temp. over +5°C og op til +35°C
Rengøring værktøjer	Mineralsk terpentiner, et organisk opløsningsmiddel
Referencedokumenter	PN-B 24620:1998/Az1:2004 Vægten af asfalt. Certificeret af NIH


Produceret for:
Isoproof Aps
H.E. Bluhmes Vej 53
dk6700 Esbjerg
www.isoproof.dk



5 Liter



10 Liter



20 liter



MADE IN THE EU