

Teknisk information CE-mærkning  
Udgivelse 1. datering 27.06.2011  
Standarder PN-EN 13707+A2:2009  
Certifikatnummer: 1434-CPD-0124  
Bitumen dæklag **ISOROOF GF 4100**



Produktbeskrivelse:

Glasdække; oxideret asfalt; mineralskifer. Bitumen dæklagsmembran til tagbeklædning er beregnet til brug som dæklag i flerlags tagbeklædningsafdækninger til nye tage og til reparation af eksisterende asfalt tagbeklædningsafdækninger.

Tekniske data:

- længde:  $\geq 15$  m
- bredde: 1m
- tykkelse:  $2,5 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
- planhed: maks. afvigelse 30 mm ved en længde på 15 m
- fleksibilitet ved lav temperatur:  $-3^{\circ}\text{C}$
- gennemstrømningsmodstand ved forhøjet temperatur:  $70^{\circ}\text{C}$
- slidstyrke efter fremskyndet ældning:
  - gennemstrømningsmodstand  $70 \pm 10^{\circ}\text{C}$
  - fleksibilitet  $0^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$
- vandtæthed: 10 kPa
- trækstyrke:
  - længdedrager 400 N + 100N
  - transversal 250 N +100N; -50N
- brudforlængelse:
  - længdedrager 2% til 7%
  - transversal 2% til 7%
- reaktion over for ild: klasse E
- korns vedhæftningskraft: maksimalt skifertab 30%