

KLÆBEASFALT

Kan anvendes ved temperatur ned til -20°C

Klæbeasfalt anvendes til reparation og klæbning af tagpap / tagpaptage og skifertage, samt til kitning og fugning ved ovenlys, hætter, tagedløb og lignende.


Brugsvejledning:

Klæbeasfalt påføres et tørt og rengjort underlag med spartel, eller fugepistol. Ved sømløse tætninger anbefales en priming.


TEKNISKE DATA:

Farve	Sort
Tykkelsen af et enkelt lag	2 til 3 mm 1 lag
Tørretid 1 lag	3-5 timer, færdig hærdet 3 - 5 dag
Antallet af lag	Som kræves
Resterende tørvægt	80%
Forbrug	Omkring 1,2 kg / m ² til 1 mm tykkelse
Anvendes ved temperatur	-20°C - +35°C
Påføringsmåde	Som anvist
Opbevaringsmåde	I et tørt og køligt sted ved temp. over +5°C og op til +35°C
Rengøring værktøjer	Mineralsk terpentiner, et organisk opløsningsmiddel
Referencedokumenter	PN-B 24620: 1998 / AZI. Vægten af asfalt. Certificeret af NIH

Produceret for:
Isoproof Aps
H.E. Bluhmes Vej 53
dk6700 Esbjerg
www.isoproof.dk



3 Liter



5 Liter



10 liter



MADE IN THE EU